

防災シート

CO6000

CO6000 は産業用ポリエステル基布に塩化ビニール樹脂をコーティング加工しており、その優れた引裂強度から、NTT 様をはじめ多くの工事関連企業様からご愛用いただいております。



- ◆サイズはご要望に合わせてカスタマイズ可能です。
- ◆オモテ面はツヤあり、わずかに凸凹あり。(裏面に比べて凸凹が少なくなっています。)
- ◆裏面はツヤなし。多少の凸凹あり。

物性測定データ

	巾	厚み	重量	引張強度		引張伸度		引裂強度	
	cm	mm	(g/m ²)	N/3cm		%		N	
測定値	92.5	0.49	498	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
				663	572	20.1	25.4	234	237
試験方法	JISL1096			JISK6772				JISL1096	

上記数字は測定値であり、保証値ではありません。

防災試験番号 E-1160246(JISL4405)



橋本忠商事株式会社

TEL: 03-3802-4571

FAX: 03-3802-4573