

防災・帯電防止シート

THC-2000

本製品の帯電防止機能につきましては、シートへの後加工ではなく、帯電防止剤含有のシートを使用しております。



サイズ：92.5cm 幅 x 50m 乱
*サイズはカスタマイズ可能

物性測定データ

		測 定 値	試 験 方 法
重 量 (g/m ²)		475	JIS L 1096
厚 み(mm)		0.43	JIS L 1096
引張強度 N/3cm	タ テ	581.0	JIS L 1096 A法
	ヨ コ	539.0	
引張伸度 %	タ テ	17.4	
	ヨ コ	20.5	
引裂強度 N	タ テ	151.0	JIS L 1096 C法
	ヨ コ	199.0	
表面抵抗率(Ω/50)		5.9 x 10 ¹¹	JIS K 6911

*上記数字は測定値であり保証値ではありません。

防災試験番号：E1200249